



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

PEARL OIL DURON GEAR EP 68

68 | 16L
DURON GEAR EP 68 - промышленное EP-масло для закрытых редукторов, где требуется ISO VG 68. Противозадирные присадки помогают защищать зубья от износа и задира, а высокая стойкость к окислению поддерживает длительный срок службы и чистоту системы. Хорошее водоотделение и защита от коррозии повышают надежность работы.

MEETS & EXCEEDS

- DIN 51517-3 CLP
 - ISO 12925-1 CKD
- AGMA 9005-F16
 - ISO 6743-6 CKD

TDS - ТИПИЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 15°C	ASTM D4052	0.879 g/cm³
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	68 cSt
Индекс вязкости	ASTM D2270	Min. 95
Температура вспышки	ASTM D92	Min. 220 °C
Температура застывания	ASTM D97	Max. -25 °C

Типичные значения являются ориентировочными техническими показателями и не являются пределами спецификации.